

## Fiche technique

Verre clair – 10 mm

Le verre clair d'Euroverre offre une qualité supérieure de résistance, une faible déflexion, un haut taux de transmission de la lumière du jour et une suppression du bruit améliorée.

**Le verre trempé d'Euroverre est testé et certifié conformément aux standards Nord-Américains :**

- CAN/CGSB 12.1 – 2017
- ANSI Z97.1 – 2015
- CPSC 16 CFR 1201 II (Catégories I & II)

Épaisseur (mm)	10 mm
Transmission de la lumière	86%
Réflexion de la lumière (Intérieur & Extérieur)	8%
Transmission d'énergie solaire	70%
Transmission UV	54%
Réflexion d'énergie solaire	7%
Facteur-U	0.91 (Summer U.S.) 1.00 (Winter U.S.)
Coefficient de gain de chaleur solaire	0.77
Coefficient d'ombre	0.88

\* Logo de trempé toujours en bas à droite (à moins de directives contraires)

\* Grandeur de feuille standard : 108'' X 144'' / 96'' X 130''