

Fiche technique

Verre clair – 5mm

Le verre clair d'Euroverre offre une qualité supérieure de résistance, une faible déflexion, un haut taux de transmission de la lumière du jour et une suppression du bruit améliorée.

Le verre trempé d'Euroverre est testé et certifié conformément aux standards Nord-Américains :

- CAN/CGSB 12.1 – 2017
- ANSI Z97.1 – 2015
- CPSC 16 CFR 1201 II (Catégories I & II)

| | |
|--|--|
| Épaisseur (mm) | 5 mm |
| Transmission de la lumière | 89% |
| Réflexion (Intérieur & Extérieur) | 8% |
| Transmission d'énergie solaire | 80% |
| Transmission UV | 65% |
| Réflexion d'énergie solaire | 7% |
| Facteur-U | 0.93 (Summer U.S.) 1.03 (Winter U.S.) |
| Coefficient de gain de chaleur solaire | 0.83 |
| Coefficient d'ombre | 0.96 |

* Logo de trempé toujours en bas à droite (à moins de directives contraires)

* Grandeur de feuille standard : 96'' X 130''